

Non attaccabile da acidi EN 128 (eccetto acido fluoridrico)

Colori inalterabili

Porosità nulla	EN 99	0%
Alta resistenza agli sbalzi termici	EN 101	

Non patisce il gelo	EN 202
---------------------	--------

Resistenza alla flessione	EN 100	+/- 30 N/mm
Durezza scala MOHS	EN 101	6-7
Resistenza all'abrasione	EN 102	8-8,5 gr
Coefficiente di dilatazione termica	EN 103	4,5x10 <sup>-6</sup>

Di facile pulitura

---

\* Le tonalità dei campioni presentati sono puramente indicative e non impegnative.

\* Quelle qui riprodotte sono approssimative in ragione delle possibilità tecniche.

\* Anche le tinte unite possono presentare caratteristiche di semina.

- \* Il mosaico viene fornito in scelta unica secondo le norme e le consuetudini internazionali.
- \* Eventuali tessere imperfette possono essere sostituite in fase di posa prima della stuccatura.
- \* Le partite vengono prodotte e riprodotte con la massima approssimazione consentita dalle attuali migliori tecnologie.